



TwinBond Extreme

COLLE DE CONSTRUCTION À PRISE RAPIDE POUR PANNEAUX DE FAÇADE ET PLAQUETTES DE PAREMENT

- ✓ Polymère MS monocomposant
- ✓ Haute adhérence initiale
- ✓ Résistance à la traction augmentée

Caractéristiques techniques

- Consistance: stable.
- Densité à 23°C / 50% H.R.: $1,53 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$.
- Dureté Shore-A (DIN 53505) après 3 semaines à 23°C / 50% H.R.: 55.
- Modulus d'élongation à 100% et 23°C (DIN 53504 S2) après 7 jours à 23°C / 50% H.R.: $\pm 1,7 \text{ N/mm}^2$.
- Elongation au point de rupture (DIN 53504 S2) après 7 jours à 23°C et 50% H.R.: $\pm 300\%$.
- Résistance à la traction (DIN 53504 S2) après 7 jours à 23°C / 50% H.R.: $\pm 2,9 \text{ N/mm}^2$.
- Temps de travail à 23°C / 50% H.R.: max. 15 min.
- Durcissement à 23°C / 50% H.R. / après 24h: $\geq 2,0 \text{ mm}$; après 48h: $\geq 4,5 \text{ mm}$.
- Réduction de volume (DIN EN ISO 10563): $\leq 3\%$.
- Résistance thermique: de -40°C jusqu'à +90°C.
- Température d'application: de +5°C jusqu'à +40°C.
- Conservation : 15 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

TwinBond Extreme noir - saucisse 600ml (sur demande)	550347924
TwinBond Extreme noir - cartouche 290ml	550359924

Produit

Caractéristiques

Polymère MS quasi inodore et durcissant en contact avec l'humidité de l'air. Pour le collage vertical ou suspendu de la plupart des matériaux de construction lourd : la pierre naturelle, les plaquettes de briques, céramique, plâtre, béton, bois, panneaux isolants, ... Peut être peint directement. Diminue la transmission sonore et les vibrations dans les murs. Remplit et égalise les surfaces irrégulières. Ne contient pas de ftalates, isocyanates, solvants ou silicones.

Emploi

- Appliquer sur surface propre et stable.

- Nettoyer et dégraisser les surfaces avec TwinBond Clean et/ou TwinBond Foam.
- Température d'application entre +5°C et +40°C.
- Tester l'adhérence sur matériaux synthétiques, les revêtements par poudrage, les espèces de bois exotiques et les matériaux bitumineux.
- Renforcer les surfaces faibles ou poreuses avec TwinBond SIP.