



# TwinBond SFA-100 SIP 2K Fast

VERSTERKENDE IMPREGNATIE VOOR GEVELPANELEN

- ✓ Korte droogtijd
- ✓ Voor de meeste vezelcementplaten
- ✓ Elastisch
- ✓ Vocht- en chemisch bestendig



## Technische Eigenschappen

- Technologie: 2K epoxy.
- Kleur: lichtgeel transparant.
- Dichtheid bij +20°C: 1,07 g/cm<sup>3</sup>
- Toepassingstemperatuur: tussen +5°C en +40°C.
- Open werktijd bij 20°C: 30 minuten.
- Ontvlambaar: neen.
- VOC: < 30%.
- Verbruik: +/- 30lm/kg.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij in originele gesloten verpakking.

## Verpakking

TwinBond SFA-100 SIP 2K Fast - 1kg

550326924

## Product

### Karakteristieken

Universele ondergrondversterking op basis van 2-componenten kunsthars voor vezelcementgevelpanelen. SIP 2K Fast is makkelijk verwerkbaar met een kwast of een rol en garandeert een solide en duurzaam hechtoppervlak.

## Gebruik

- A en B component volledig en goed mengen tot een homogene massa. Voor kleine toepassingen: meng zorgvuldig 1 volume A component met 1 volume B component.
- Na menging verwerken binnen 30 minuten.
- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond met rol of borstel.

Minimale verwerkingstemperatuur: +5° C.

Na minimaal 2 u. de uitharding testen met behulp van TwinBond Tape. Als de tape voldoende hecht is het behandelde oppervlak

klaar voor verlijming.  
Volledige chemische bestendigheid na 7 dagen.

Oppervlaktebescherming en -  
behandeling