



# TwinBond WP 1K

VOORBEHANDELING HOUTSTRUCTUUR

✓ Verduurzaming van houten draagconstructies.

Oppervlaktebescherming en -  
behandeling

## Technische Eigenschappen

- Kleur: zwart.
- Vlampunt: -4°C.
- Vaste stof gehalte: 40%.
- Dichtheid: 0,95 kg/l.
- Droogtijd: 60 minuten.
- Houdbaarheid: 18 maanden houdbaar in ongeopende originele verpakking, koel, donker en droog bewaren.

## Verpakking

TwinBond WP 1K - blik 1L

550310924

## Product

### Karakteristieken

Monocomponent vochtuithardende polyurethaan. Uitstekende hechting en hoge mechanische bestendigheid. Vocht- en chemisch bestendig.

## Gebruik

- 2 min. goed schudden en controleren op homogene, zwarte kleur.
- Aanbrengen op zuiver en droog hout (max. 18%) met kwast, rol of pistool.
- Indien nodig eerst reinigen met TwinBond Clean en/of TwinBond Foam.

Verwerking bij minimaal +5°C en R.V. < 85%. Droogtijd 60 minuten.

Verbruik afhankelijk van de ondergrond is 250-300 lm/liter.

Hout is als natuurproduct variërend in samenstelling dus een hechtingstest is aangeraden.